



# Induline SW-960

## - Hydro Verschalungsträgerbeschichtung -

Wasserbasiertes Konzentrat zur Schalungsträgerbeschichtung

Farbton	Verfügbarkeit		
	Anz. je Palette	1	1
	VPE	500 kg	1000 kg
	Gebinde-Typ	Container K	Container K
	Gebinde-Schlüssel	63	61
	<b>Art.-Nr.</b>		
Sonderfarbtöne	3284	■	■
gelb	3294	■	■

### Verbrauch

50 - 80 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (anwendungsfertige Lösung)



### Anwendungsbereiche



- Holz innen und außen
- Beschichtung von Schalungsträgern aus Holz und Holzwerkstoffen
- Kantenbeschichtung für Holzwerkstoffe (z. B. Schaltafeln)
- Für professionelle Verarbeiter

### Eigenschaften



- Konzentrat
- Nass-in-nass stapelbar
- Alkalibeständig
- Wasserabweisend

### Produktkenndaten

Bindemittel	Acrylat
Dichte (20 °C)	Ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Auslaufzeit s im DIN 4 Becher	Ca. 12
Geruch	Charakteristisch

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



Mögliche Systemprodukte

➤ [Induline SW-910 \(3777\)](#)

Arbeitsvorbereitung

■ **Anforderungen an den Untergrund**

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht vorgearbeitet sein.  
Holzfeuchte max. 15 %

Zubereitung

■ **Anmischung**

Anwendungsfertige Lösung unter Zugabe von Leitungswasser im gewünschten Mischungsverhältnis (max. 1:12) unter Rühren herstellen.  
Automatisches Mischen über Dosieranlage wird empfohlen.




Verarbeitung

■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. +10°C bis max. +30°C.

Material gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen.  
Industrielle Serienfertigung (VACUMAT®, Brettstreichmaschine)  
Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.



Verarbeitungshinweise

Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.  
Bei Schaumbildung im (Kanten-)VACUMAT® wird ein Zusatz von 0,05 – 0,30 % Entschäumer VP 20509 empfohlen.



■ **Trocknung**


Überarbeitbar: nach ca. 1 Stunde

Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.  
Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.

Arbeitsgeräte /  
Reinigung


VACUMAT®, Brettstreichmaschine

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser bzw. Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat reinigen.  
Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.



Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebilde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

BSW30



---

**Entsorgungshinweis** Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

---

**Deklaration gemäß VdL-RL 01** Produktgruppe: Dispersionslack  
Inhaltsstoffe: Acrylatdispersion, Organische Pigmente, Ruß, Glykole, Entschäumungsmittel (Antischaummittel), Netzmittel, Verdickungsmittel, BIT (Benzisothiazolinon), Bronopol, CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1).  
Information für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

---

**VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)** EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.