

## Kurzbeschreibung

Die **TOPFORM** Fensterfolie **TOP TEC AKTIV** ist ein Abdichtungsprodukt für die innere und äußere Fensteranschlussfuge und verfügt über eine feuchteadaptive Funktionsmembrane, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpasst.

Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Sie hat ein überputzbares Vlies, das sowohl in Längs- als auch in Querrichtung dehnbar ist. Zur sicheren Verklebung am Blendrahmen ist sie mit einer verbreiterten Selbstklebung ausgerüstet. Die leistungsstarke und dauerhaft vollflächige Selbstklebung sorgt für die perfekte Verklebung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen.

## Farbe

| grau, bedruckt mit Leistungspiktogrammen

## Eigenschaften

- | feuchteadaptiv nach EN 12572
- | einsetzbar für die innere und äußere Fensteranschlussfuge, da feuchtevariabel
- | ab -10°C zu verarbeiten
- | Luftdicht nach EN 1026
- | Schlagregendicht  $\geq 1050$  Pa gemäß EN 1027
- | 3 Monate UV- und Witterungsbeständig
- | überputzbar
- | geteilte Folienabdeckung mit Fingerlift
- | EC1 plus zertifiziert

## Ausführung

Rollenware in anwendungsbezogenen Breiten. Einseitig, vollflächig selbstklebend zum Anschluss an das Fenster und Mauerwerk. Das Abdeckpapier ist in Längsrichtung geschlitzt. Zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Oberseite als Montagehilfe.

## Einsatzbereiche

Die **TOPFORM** Fensterfolie **TOP TEC AKTIV** ist sowohl für die innere als auch die äußere Abdichtung geeignet.



## Technische Daten

	DIN	Klassifizierung
Faser-/Folienzusammensetzung		Kombination aus PET-Vlies und PA-Folie
Kleber		Acrylathafkleber 240 g/m <sup>2</sup>
Gewicht	EN 29073-1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>
Dicke	EN 29073-1	ca. 0,65 mm
Zulässige Gesamtverformung		5 %, bezogen auf unverklebte Bandbreite (ggf. ist eine Schlaufen-/Bewegungsreserve bei der Montage vorzusehen).
Luftdichtheit Systemfuge Luftdichtheit Einzelabd.	EN 1026	$a_n \leq 0,1$ $a_n \leq 0,1$
Schlagregensicherheit Systemfuge Schlagregensicherheit Einzelabdichtung	EN 1027	>1050 Pa >1050 Pa
s <sub>d</sub> Wert	EN 1931 EN 12572	0,48 ≤ s <sub>d</sub> ≤ 12,0 m (feuchtevariabel)
Brandverhalten	EN 13501	Klasse E
UV-Stabilität/ Witterungsbeständigkeit		3 Monate, Überputzbarkeit gegeben
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +40 °C
Lagerfähigkeit		12 Monate, trocken, bei Raumtemperatur, im Originalgebände

## Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

**Bestelldaten**

TOPFORM Bestell-Nr.	Artikel	Dimension mm	Rollenlänge m	Inhalt/ Karton Rollen
080 476	TOPFORM Fensterfolie TOP TEC Aktiv	75	50	4 Rollen
080 483	TOPFORM Fensterfolie TOP TEC Aktiv	100	50	3 Rollen
080 490	TOPFORM Fensterfolie TOP TEC Aktiv	150	50	2 Rollen

**Zusatzinformation**

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.